RAITECH®

# ARA:SOFT® AC

## MPA:193K

EVERLASTING BEST IN CLASS PERFORMANCE

*desempeño dentro de presupuesto.*

VERSATILIDAD.DESEMPEÑO.PUREZA.

**ROBUSTAS.DURABLES.PROFESIONALES**

www.raitech.mx

### Descripción:

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de fibras acrílicas con impregnación de PTFE y reforzada en los vértices con fibra aramida. ARA:SOFT® AC es una empaquetadura para usos generales en la industria, es particularmente flexible y resistente a la extrusión.

### Aplicaciones:

ARA:SOFT® AC se recomienda para uso en bombas, reactores, mezcladores, agitadores y otros equipos industriales, y servicio en agua, vapor, solventes, soluciones cáusticas moderadas y productos químicos en general.

***Nota: No se recomienda su uso en ácidos moderados o concentrados, detergentes y oxigeno.**

### Beneficios:

- Bajo costo.
- Libre de asbesto.
- Buen desempeño.

RAITECH®

## DATOS TECNICOS:

### MPA:193K

| Presión Max. | Temperatura Max. | Velocidad del eje | pH |
|---|---|---|---|
| Valvulas: 80 bar (1160psi) | -100°C (-148°F) | 11m/s | Rango de pH 2-12 |
| Bombas rotativas: 20 bar (300psi) | +230°C (446°F) | | |
| Bombas reciprocantes: 35 bar (510psi) | | | |

*** PARAMETROS NO ASOCIADOS

## PRESENTACIONES:

| Medida | Presentación Estándar | Longitud (mts/kg) |
|---|---|---|
| 1/8” | 2.3kgs | -- |
| 3/16” | 2.3kgs | -- |
| 1/4” | 2.3kgs | 16.8 |
| 5/16” | 2.3kgs | 11.4 |
| 3/8” | 2.3kgs | 7.8 |
| 7/16” | 2.3kgs | 5.9 |
| 1/2” | 2.3kgs | 4.6 |
| 9/16” | 5kgs | 3.8 |
| 5/8” | 5kgs | 2.8 |
| 3/4” | 5kgs | 2.1 |
| 7/8” | 5kgs | 1.4 |
| 1” | 5kgs | 1.1 |

****Consúltanos para medidas milimétricas y mayor a 1 pulgada.*

"TODOS LOS MATERIALES VIENEN DEBIDAMENTE MARCADOS CON LA MARCA Y ESTILO CORRESPONDIENTE, NO SURTIMOS MATERIALES SIN MARCA"

EN FAVOR DE LA COMPETITIVIDAD NO Corrupción

RAITECH ARA:MAX® GOLD

RAITECH® FLUORO:MASTER®

RAITECH.mx

[illegible] aplicaciones criticas o donde exista duda.